

## FICHA TÉCNICA

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                     | NORMATIVAS                                          | RESULTADO                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  Dimensiones/Lama                                                                                  | EN ISO 24342                                        | 1524 x 229 mm                              |
|  Espesor total                                                                                     | EN ISO 24346                                        | 6,5 mm (5 + 1,5)                           |
|  Peso                                                                                              | EN ISO 23997                                        | 10,5 Kg/m <sup>2</sup>                     |
|  Clasificación Comercial                                                                           | EN 685                                              | Clase 34                                   |
|  Espesor de la capa de uso                                                                         | EN ISO 24340                                        | 0,55 mm                                    |
|  Presentación por caja                                                                            | m <sup>2</sup> /caja<br>Lamas/caja<br>Peso/caja     | 1,745 m <sup>2</sup><br>5 Lamas<br>18,4 Kg |
|  Resist. al desliz. (PTV) (Rd)<br>Resistencia al desliz. plano inclinado<br>Clase Resbaladicidad | UNE-EN 16165:2022<br>DIN 51130<br>UNE-EN 16165:2022 | 46<br>> R9<br>Clase 3                      |
|  Resistencia a la abrasión                                                                       | EN 660                                              | Grupo T (Fv ≤ 2)                           |
|  Resistencia al arañado, prueba de la silla                                                      | EN 425-2002                                         | Ok, Sin daño visible                       |
|  Resistencia al fuego                                                                            | EN 13501-1                                          | Bfl -S1                                    |
|  Resistencia a los productos químicos                                                            | EN 423                                              | Ok (Clase 0)                               |
|  Resistencia a UV                                                                                | ISO 105-B02                                         | ≥ 6                                        |
|  Emisión de Formaldehído                                                                         | EN 120                                              | Clase E1                                   |
|  Carga electroestática                                                                           | EN 1815                                             | Antiestático                               |
|  Estabilidad dimensional                                                                         | EN 434                                              | < 0,1%                                     |
| Ftalato                                                                                                                                                                             | EC 1907/2006                                        | Cumple                                     |
|  Reducción de ruido de impacto                                                                   | EN ISO 717-2:2013                                   | 19dB                                       |
|  Calefacción por suelo radiante                                                                  | EN 12524                                            | Adecuado sistema por agua: máx. 27°C       |
| Actividad Antibacteriana                                                                                                                                                            | ISO 22196:2011                                      | Cumple                                     |
| Resistencia térmica                                                                                                                                                                 | UNE-EN 12664 : 2002                                 | 0,060 m <sup>2</sup> · K/W                 |

