

COLECCIÓN VINTAGE

Tarima de exterior sintética con doble proceso de encapsulado con colores de la misma gama para conseguir una pátina bicromática propia de la madera natural y un efecto profundidad

Description/ Descripción

- The Shield patented formula protects inner Core WPC with 360° capping.
- The Shield and Core are extruded together under a very high temperature mold simultaneously, so they are connected closely.
- The Core uses hardwood fibers for greater strength and durability.
- Tarima tecnológica, con corazón de WPC fabricado con fibras de madera dura, para darle una mayor resistencia y durabilidad. Composición del 60% de fibra de madera y 40% de termoplásticos.
- Blindada con un encapsulado, que le otorga una protección del corazón de WPC, en sus 360°.
- La capa de blindado y el corazón son Co- extruidos, es decir, son extruidos juntos al mismo tiempo en un molde a muy alta temperatura, por lo que el resultado es una pieza compacta.

FICHA TÉCNICA

TEST ITEM/ CARACTERÍSTICAS	TEST METHOD/ NORMATIVAS	RESULT/ RESULTADOS
Dimensions / Dimensiones	Length/Largo x Width/Ancho x Thickness/Groeso	2200 x 140 x 22 mm
Weight / Peso	Kg/m ²	19,81 Kg/m ²
Density / Densidad	ASRM D792-08 Method B	1,198 g/cm ³
Flexural strength / Resistencia a la flexión	ASTM D790	48,1MPa
Flexural modulus / Modulo de flexión	Procedure/ Procedimiento: A	3260Mpa
Shore hardness / Dureza Shore	With reference to/ Con referencia a: ASTM D2240-05(2010)	0,37%
Coefficient of Linear Thermal Expansion / Coeficiente de expansión térmica lineal (1/°C)	ASTM D696 - 08 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a Vitreous Silica Dilatometer/ Estándar para Coeficiente de expansión térmica lineal de los plásticos entre -30°C y 30°C, mediante un Dilatómetro vítreo de sílice	-30 ° C~30 ° C: 30.79×10 ⁻⁶
Slip resistance (Classification according to CTE) / Resistencia al deslizamiento (Clasificación según CTE)	UNE ENV 12633- 2003	Rd = 50 / Clase 3 (apto exteriores húmedos)
Slipperiness / Resistencia al deslizamiento	EN 13451-1: 2020	Class C
Vertical Resistance(static electricity) / Resistencia Vertical (carga electroestática)	EN 1081-1998 Method/ Metodo A	1,08*1011Ω
Resistance against discoloring micro-fungi / Resistencia a la decoloración micro-hongos	EN 15534-1:2014 Clause/ Cláusula 8.5.5 ISO 16869:2008	Rating 0, No growth/ Puntuación 0, no hay crecimiento This material is resistant to fungal attack/ Material resistente al ataque de hongos
Bond-strength / Fuerza de enlace	EN319-1993	Average bond-force: 8613N Average bond strength: 3.4Mpa
Light Ageing Test-Xenon-arc Exposure / Envejecimiento por la luz (Text de Arco de Xenon)	With reference to/ con referencia a: CEN/TS 15534-1:2007 Section 8.1.1, 11.2&ISO 4892-2:2013 & ISO7724- 1:1984& ISO 7724-2:1984 & ISO 7724- 3:1984& ISO 105-A02: 1993 Cor2:2005	Exposure period/Periodo de exposición: 2000h△E*ab:0.2 Grey scale:4-5
Thermal Conductivity / Conductividad térmica	EN12667:2001	0.179[W/(m.k)]
Resistance to Staining / Resistencia a las manchas	EN438-2:2005	Rating 5 (no visible change/ sin cambios visibles)

